

LADRILLO PARA TECHO CELERLOSA

Son ladrillos utilizados en la ejecución de "losas" simple y doblemente nervaduras. Se elaboran en dos medidas de ancho y largo: 11x25x38 (para luces de hasta 3-5mts. Y 16.5x25x40 para luces de hasta 5,8 mts.)



medidas cm	peso unit. kg	cantidad / m ²	cant. tarima
16,5-25-40	9,1	7,6	60
11-25-38	7	8	80

USOS Y VENTAJAS

- Máxima separación entre soleras: 1.50 m.
- Máxima separación entre puntales: 1.20 m.
- Flechar los puntales entre sí.
- Apoyar los puntales sobre maderas o contrapisos, nunca en la tierra, ni en ladrillos comunes.
- Utilizar cuñas de madera para poder contra flechar.
- Mojar abundantemente el ladrillo cerámico antes de hormigonar.
- Lograr la separación entre viguetas mediante 2 ladrillos extremos; a continuación apuntalar y recién completar las filas de ladrillos.
- Hormigonar en sentido paralelo a las viguetas.
- Desencofrar entre 12 y 15 días de acuerdo a la luz.
- Una vez desencofrado antes de revocar el cielorraso, "castigar" los ladrillos y viguetas con mortero cementicio.